

LINHA ORNAMENTALLE Pietras T&C

Valorizar o que temos de mais belo, esta é a proposta da linha Ornamentalle. A linha Ornamentalle versão PIETRAS oferece ambientes EXCLUSIVOS por utilizar como base triturados de pedras preciosas, semipreciosas e ornamentais, dispensando o uso de pigmentos artificiais. As pedras possuem texturas, cores exclusivas e valores distintos e ainda possuem significados que influenciam no âmbito da saúde e espiritualidade; transforma ambientes, tornando-os únicos.

As pedras por se tratar de um produto natural, não possuem uma cor uniforme devido a sedimentos da rocha e a origem (região da extração), por estas razões sua tonalidade pode variar, tornando seu acabamento EXCLUSIVO e ambientes ÚNICOS.

Para deixar o ambiente ainda mais charmoso, após a secagem do revestimento Pietra, cerca de 07 dias de sua aplicação, é uma opção finalizar com o T&C REAGENTE MAGIC, ele traz pontos de brilho para o acabamento, você vai se surpreender!

Os revestimentos da marca **Texturaecia** são SOLUÇÕES EM ACABAMENTO por oferecerem DESIGN diferenciado, PROTEÇÃO a superfície e ainda oferecem AMBIENTES EXCLUSIVOS.

Recomendado para superfícies a partir do reboco fino desempenado curado 28 dias e preparado com Fundo Preparador de Paredes, recomendado também para superfícies emassadas, com massa acrílica, repintura (sobre tinta base d'água), para todos os casos, a superfície deve estar seca, firme, livre de deficiências, umidades, patologias e micro-organismos.

EXTERIORES / INTERIORES

texturaecia 

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA BIANCA LUME

O revestimento T&C Pietra BIANCA LUME é uma pedra de cor natural, por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes da cor BRANCO, além dos sedimentos de ROCHAS de outras cores pontualmente presente no acabamento.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,6 L Rend. até 15 m ² / demão Balde 16 L Rend. até 60 m ² / demão	T&C BRANCO.
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA BIANCA LUME	Balde 23 kg Rendimento até 4,3 m ²	(Natural) T&C BIANCA LUME
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA GIALLO

O revestimento T&C Pietra GIALLO é uma pedra de cor natural, por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes das cores AMARELO e OCRE, além dos sedimentos de ROCHAS de outras cores pontualmente presente no acabamento.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,2 L Rend. até 13 m ² / demão Balde 14 L Rend. até 53 m ² / demão	T&C GIALLO
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA GIALLO	Balde 23 kg Rendimento até 4,3 m ²	(Natural) T&C GIALLO
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA GRANELLO

O revestimento T&C Pietra GRANELLO é uma pedra de cor natural, por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes das cores BRANCO, CINZA E CHUMBO, além dos sedimentos de ROCHAS de outras cores pontualmente presente no acabamento.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,6 L Rend. até 15 m ² / demão Balde 16 L Rend. até 60 m ² / demão	T&C BRANCO
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA GRANELLO	Balde 23 kg Rendimento até 4,3 m ²	(Natural) T&C GRANELLO
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA GREZZA

O revestimento T&C Pietra GREZZA é uma pedra de cor natural, por se tratar de uma EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes da cor CINZA, além dos sedimentos de ROCHAS de outras cores pontualmente presente no acabamento.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,2 L Rend. até 13 m ² / demão Balde 14 L Rend. até 53 m ² / demão	T&C GREZZA
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA GREZZA	Balde 23 kg Rendimento até 4 m ²	(Natural) T&C GREZZA
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada, sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA GREZZA FINE ORO

O revestimento T&C Pietra GREZZA FINE ORO possui uma granulometria fina, trazendo mais leveza para os ambientes, é uma pedra de cor natural, por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes da cor CINZA e sedimentos de outras pedras nas cores MARROM e DOURADO os quais são muito presentes, além de sedimentos de ROCHAS de outras cores pontualmente presentes no acabamento.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,2 L Rend. até 13 m ² / demão Balde 14 L Rend. até 53 m ² / demão	T&C GREZZA
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA GREZZA FINE ORO	Balde 23 kg Rendimento até 6,3 m ²	(Natural) T&C GREZZA FINE
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA GUAIBA MARRONE

O revestimento T&C Pietra GUAIBA MARRONE possui uma granulometria fina, trazendo mais leveza para os ambientes, é uma pedra de cor natural. Por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes da cor MARROM e sedimentos DOURADO muito evidentes, há também sedimentos de ROCHAS de outras cores pontualmente presentes no acabamento.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,2 L Rend. até 13 m ² / demão Balde 14 L Rend. até 53 m ² / demão	T&C GUAIBA
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA GUAIBA MARRONE	Balde 23 kg Rendimento até 5,8 m ²	(Natural) T&C GUAIBA MARRONE
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA ORO NERO

O revestimento T&C Pietra ORO NERO possui uma granulometria INTERMEDIARIA, trazendo mais ESTILO para os ambientes, é uma pedra de cor natural. Por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes da cor PRETO e sedimentos de outras pedras na cor MARROM e DOURADO os quais são muito presentes, além de sedimentos de ROCHAS de outras cores pontualmente presentes no acabamento.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,2 L Rend. até 13 m ² / demão Balde 14 L Rend. até 53 m ² / demão	T&C ORO
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA ORO NERO	Balde 23 kg Rendimento até 8 m ²	(Natural) T&C ORO NERO
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA PAGLIA

O revestimento T&C Pietra PAGLIA FINE, oferece NATURALIDADE para os ambientes. Por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes das cores AMARELO E BRANCO, além de sedimentos de ROCHAS de outras cores pontualmente presentes no acabamento.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,6 L Rend. até 15 m ² / demão Balde 16 L Rend. até 60 m ² / demão	T&C BRANCO
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA PAGLIA	Balde 23 kg Rendimento até 4,3 m ²	(Natural) T&C PAGLIA
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA PAGLIA FINE

O revestimento T&C Pietra PAGLIA FINE possui uma granulometria FINA, trazendo mais DELICADEZA para os ambientes, é uma pedra de cor natural. Por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes das cores AMARELO E BRANCO, além de sedimentos de ROCHAS de outras cores pontualmente presentes no acabamento.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,6 L Rend. até 15 m ² / demão Balde 16 L Rend. até 60 m ² / demão	T&C BRANCO
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA PAGLIA FINE	Balde 23 kg Rendimento até 6 m ²	(Natural) T&C PAGLIA FINE
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA ROSSO ORO

O revestimento T&C Pietra ROSSO ORO possui uma granulometria FINA, trazendo mais DELICADEZA para os ambientes, é uma pedra de cor natural remetendo ao terracota. Por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, possui matizes da cor TERRACOTA e sedimentos de ROCHAS na COR DOURADO muito presentes no acabamento e ainda, por ser exclusivo possui pontualmente sedimentos de outras cores de rochas.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,2 L Rend. até 13 m ² / demão Balde 14 L Rend. até 53 m ² / demão	T&C TERRACOTA
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA ROSSO ORO	Balde 23 kg Rendimento até 6,3 m ²	(Natural) T&C ROSSO ORO
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA SABBIA

O revestimento T&C Pietra SABBIA, oferece NATURALIDADE para os ambientes. Por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes das cores AMARELO E BRANCO, além de pontualmente sedimentos de ROCHAS de outras cores. É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,6 L Rend. até 15 m ² / demão Balde 16 L Rend. até 60 m ² / demão	T&C BRANCO
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA SABBIA	Balde 23 kg Rendimento até 4,3 m ²	(Natural) T&C SABBIA
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA SABBIA ORO

O revestimento T&C Pietra SABBIA ORO, oferece NATURALIDADE para os ambientes. Por se tratar de um EXTRAÇÃO natural, ela possui matizes das cores BRANCO e MARROM/DOURADO, além de ter pontualmente sedimentos de ROCHAS de outras cores, com isso traz mais exclusividade aos ambientes.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,6 L Rend. até 15 m ² / demão Balde 16 L Rend. até 60 m ² / demão	T&C BRANCO
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA SABBIA ORO	Balde 23 kg Rendimento até 4,3 m ²	(Natural) T&C SABBIA ORO
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

LINHA ORNAMENTALLE

T&C PIETRA TURMALINA

O revestimento T&C Pietra TURMALINA, oferece **SOFISTICAÇÃO** para os ambientes, por envolver a pedra turmalina triturada associa-se ao bloqueio de energias negativas. Trata-se de uma **EXTRAÇÃO** natural, possui matizes da cor **PRETO**, além de ter **ESCAMAS** devido aos sedimentos da rocha as quais valorizam ainda mais o acabamento.

É perfeito para qualquer estilo de decoração.

Indicado para áreas **Externas e Internas**.

Não recomendado para sauna, piso ou banheiro (área box).

PREPARAÇÃO	RENDIMENTO	COR
T&C PRIMER RÚSTICO	Galão 3,2 L Rend. até 13 m ² / demão Balde 14 L Rend. até 53 m ² / demão	T&C TURMALINA
REVESTIMENTO	RENDIMENTO	COR
T&C PIETRA TURMALINA	Balde 23 kg Rendimento até 4 m ²	(Natural) T&C TURMALINA
FINALIZADORES (OPCIONAL)	RENDIMENTO	COR
T&C REAGENTE MAGIC	KIT Rendimento até 10 m ²	T&C WHITE PRATA T&C DOURADO T&C HOLOGRÁFICO



Foto ilustrativa ampliada , sujeita a variação.

T&C LINHA PIETRAS



FERRAMENTAS

- Utilizar luvas, máscara e roupas adequadas.
- Proteção do piso (lona, forração apropriada).
- Fita crepe (proteção de rodapé, moldura teto e paredes laterais).
- Rolo de espuma para aplicação do T&C PRIMER RÚSTICO.
- Espátula de aço inox.
- Desempenadeira de PVC branca.
- Desempenadeira de inox cantos arredondados.

APLICAÇÃO T&C PRIMER RÚSTICO

- Dilua conforme o recomendado em etiqueta localizada a frente da embalagem, homogeneizar.
- Transportar para uma bandeja apropriada para pintura. Utilizando rolo de lã, iniciar num canto superior da parede através de movimentos verticais formando W.
- Aplicar 01 (uma) demão. A quantidade de demãos pode variar em função da absorção do substrato. Aguarde entre 4 e 6 horas o tempo de secagem.

APLICAÇÃO T&C LINHA PIETRAS

Antes de iniciar avalie o substrato, havendo qualquer deformidade, ondulações, patologia, umidade, deformidade, etc., realize sua correção com antecedência.

- A versão PIETRAS dispensa diluição. Abra a embalagem e faça a homogeneização.
- Com a desempenadeira de aço inox transporte a massa para parede, distribua mantendo a mesma espessura, remova o excesso.
- Com a desempenadeira de PVC branca através de movimentos circulares (curtos) remova rebarbas e alinhe o acabamento.

- Aguarde a secagem.
- Ao toque: Entre 12 e 36 h, para isso é fundamental que haja ventilação local.
- Secagem inicial: 07 dias, Secagem: 60 a 150 dias,
- Superfícies úmidas ou umedecidas, impedem a secagem do revestimento.

Trabalhe sempre em equipe, o trabalho em equipe capacitada evita emendas, defeitos e demarcações causadas pela ferramenta.

FINALIZADOR (OPCIONAL)

Após a secagem da linha Pietras, ou seja, a partir do 7º da aplicação é possível utilizar um finalizador:

- T&C REAGENTE MAGIC**, promove pontos de brilho, trazendo ainda mais glamour ao acabamento, indicado a ambientes externos e internos.
- Basta diluir com 10% de água, homogeneizar, acrescentar o *blend* com *Glitteres* e misturar novamente.
- Aplicar com rolo de espuma através de movimentos verticais, distribuir até tornar-se incolor.
- Recomenda-se 01 (uma) demão. Aguardar a secagem.

- Secagem inicial: Entre 24 e 48 horas (livre de chuvas).
- Secagem completa: 28 dias.
- Indicado para ambientes externos e internos.

PECULIARIDADE

A linha de pedras naturais possuem uma peculiaridade, até atingirem (efetivamente) sua secagem, em contato com chuvas / jatos ´água tendem a uma característica leitosa, no entanto, após a secagem das áreas umedecidas, retomam sua característica normal, este fenômeno é natural nesta linha e não afeta a vida útil do revestimento.

Para maiores informações quanto a substratos recomendados, métodos de aplicação, dentre outras informações importantes, consultar o Manual Técnico de Aplicação produto citado.